



チューコーフロー™ ふっ素樹脂粘着テープ

# ASF-121 BLUE

## 製品概要

青色に着色したふっ素樹脂 (PTFE) フィルムを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合も異物として認識されやすい製品です。

## 特長

- ・視認性
- ・耐熱性
- ・離型性
- ・滑り性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・電気絶縁性

## 用途例

- ・ASF-110FRやASF-121FRの視認性を向上させたい用途
- ・製品別や工程別で他粘着テープと識別させたい用途

## 製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
0.13	25, 50	10

※上表以外の幅に関しても製造可能です。別途ご相談ください。

## 構造

青色ふっ素樹脂 (PTFE) フィルム



シリコン系粘着剤

## 製品性能

試験項目	単位	ASF-121 BLUE	ASF-121FR (従来品)	ASF-110FR (従来品)
呼び厚	mm	0.13	0.13	0.13
粘着力180° 剥離	N/25mm	9	9	8
引張強さ	N/25mm	120	160	160
伸び	%	190	220	180
破壊電圧	kV	13	13	15
最高使用温度	°C	200	200	200

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

## 中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門パインビル5階	092-724-1411



### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2021.03.01